

MASILLA FRONT

Se trata de una masilla base acuosa y de polímeros vinílicos y acrílicos. Perfecta Adherencia.

APLICACIÓN

» Ideal para juntas y terminaciones de placas exteriores de yeso, revoques y hormigón.

MODO DE EMPLEO

» Las superficies deben estar limpias de polvo y secas y firmes.

» IMPRIMACIÓN: Se realiza una imprimación sobre el rebaje de la placa. La misma consiste en diluir la masilla en un 30% de agua. Se aplica con pincel.

» Una vez seca al tacto la imprimación (1 a 2 hs) se coloca la primer mano de masilla aplicándola en capas delgadas.

» Una vez seca (24 hs) aplicar la segunda mano con la cinta tramada de fibra de vidrio de 2" de ancho y espatular.

» Seca la segunda mano, cubrir la cita con una tercera capa de masilla.

» Dar la última mano de terminación con una espátula ancha hasta nivelar la junta con la superficie de la placa. No dejar rebabas ni sobrecargar ya que es difícil el lijado. Las esquinas y ángulos se cubren con cantoneras. Se recomienda fuertemente respetar el tiempo de secado entre mano y mano (24 hs).

PROPIEDADES ESPECÍFICAS

- % SOLIDOS: 65%-70%
- DENSIDAD: 1,6 -1,8 gr/cm³
- TEMPERATURA DE USO: 15°C a 25°C.

ALMACENAMIENTO

» No forma sedimentos ni se endurece, si su almacenamiento, manipulación y transporte si el mismo se encuentra dentro del rango de temperaturas entre 5°C a 35°C. Su vida útil es de aproximadamente 12 meses dependiendo de condiciones de Humedad relativa al ambiente y la temperatura del ambiente.

Ficha Técnica

